



อบต.ต.ขมูลเหล็ก
เลขรับที่ ๗๑
วันที่ ๑๓/๑/๒๕๖๔
เวลา.....

ที่ ศธ ๐๖๓๑.๔/๐๑๖

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

กอรตทง

เรื่อง ส่งผลทดสอบวัสดุ

เรียน นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลดงมูลเหล็ก

(นางอภิสรา ปวงแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบรหการส่วนต่าบลดงมูลเหล็ก ที่ พช ๗๓๒๐๕/๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลทดสอบวัสดุ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบรหการส่วนต่าบลดงมูลเหล็ก ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ทดสอบคุณภาพวัสดุ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงมูลเหล็ก ๕ หมู่ที่ ๒ ต่าบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบวัสดุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ กลั่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

โทร. ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๕๕ ต่อ ๕๐๒

โทรสาร. ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๕๕ ต่อ ๑๐๒

CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
PHETCHABUN TECHNICAL COLLEGE
CONSTRUCTION DIVISION

COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

PROJECT ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก OWNER องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

LOCATION. ช.ดงมูลเหล็ก ๕ ม.๒ บ.ดงมูลเหล็ก ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

TESTED BY...นายเสกสรรค์ มงคลกาล...DATE.๒๕/๐๑/๖๔...

NO.SAMPLE...๓.....

ลำดับ	วันที่หล่อ	วันที่ทดสอบ	อายุวัน	ค่ายุบตัว(cm.)	แรงอัดประลัย kg.	กำลังอัดประลัย ksc.	หมายเหตุ
๑	๑๒/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๓	๗.๐	๔๔๓๔๗.๕	๑๙๗.๑	
๒	๑๒/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๓	๗.๐	๔๔๓๔๗.๕	๑๙๗.๑	
๓	๑๒/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๓	๗.๐	๔๔๓๔๗.๕	๑๙๗.๑	
๔	๑๒/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๓	๖.๕	๔๔๔๖๐	๑๙๗.๖	
๕	๑๒/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๓	๖.๕	๔๔๔๖๐	๑๙๗.๖	
๖	๑๒/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๓	๖.๕	๔๔๔๖๐	๑๙๗.๖	
๗	๑๓/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๒	๖.๕	๔๓๘๑๘.๗๕	๑๙๔.๗๕	
๘	๑๓/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๒	๖.๕	๔๓๘๑๘.๗๕	๑๙๔.๗๕	
๙	๑๓/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๒	๖.๕	๔๓๘๑๘.๗๕	๑๙๔.๗๕	
๑๐	๑๓/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๒	๗.๐	๔๓๗๐๖.๒๕	๑๙๔.๒๕	
๑๑	๑๓/๐๑/๖๔	๒๕/๐๑/๖๔	๑๒	๗.๐	๔๓๗๐๖.๒๕	๑๙๔.๒๕	

- หมายเหตุ - ตัวอย่างที่นำมาทดสอบ เมื่ออายุถึง ๒๘ วัน จะมีกำลังอัดมากกว่า ๒๔๐ ksc.
 - รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานนำมาทดสอบ จำนวน ๓ ตัวอย่าง ตามรายการที่ปรากฏในตารางเท่านั้น
 - ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑


ค่านวม
 (นายเสกสรรค์ มงคลกาล)
 ผู้ทดสอบ