



ที่ ศธ ๐๖๓๑.๔/๐๔๗/๔

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๗๐๖๑๑๗

เรื่อง ส่งผลทดสอบวัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(นางอภิสร ปวงแก้ว)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่ พช ๗๓๒๐๕/๑๘๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลทดสอบวัสดุ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ทดสอบคุณภาพวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ ๔๒-๐๒๒ ขอยราษฎร์บูรณะ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบวัสดุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ กลั่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

โทร. ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๕๕ ต่อ ๕๐๒

โทรสาร. ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๕๕ ต่อ ๑๐๒

CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
PHETCHABUN TECHNICAL COLLEGE
CONSTRUCTION DIVISION
COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

PROJECT ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก OWNER องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

LOCATION. ซ.ราษฎร์บูรณะ ๔ ม.๔ บ.ดงมูลเหล็ก ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

TESTED BY...นายเสกสรรค์ มงคลกาล...DATE.๐๒/๐๓/๖๔...

NO.SAMPLE...๖.....

ลำดับ	วันที่หล่อ	วันที่ทดสอบ	อายุวัน	ค่ายุบตัว(cm.)	แรงอัดประลัย kg.	กำลังอัดประลัย ksc.	หมายเหตุ
๑	๑๒/๐๒/๖๔	๐๒/๐๓/๖๔	๑๙	๘.๐	๔๘๑๙.๕	๒๑๔.๒	
๒	๑๒/๐๒/๖๔	๐๒/๐๓/๖๔	๑๙	๘.๐	๔๘๑๙.๕	๒๑๔.๒	
๓	๑๒/๐๒/๖๔	๐๒/๐๓/๖๔	๑๙	๘.๐	๔๘๑๙.๕	๒๑๔.๒	
๔	๑๓/๐๒/๖๔	๐๒/๐๓/๖๔	๑๘	๗.๕	๔๗๕๔๒.๕	๒๑๑.๓	
๕	๑๓/๐๒/๖๔	๐๒/๐๓/๖๔	๑๘	๗.๕	๔๗๕๔๒.๕	๒๑๑.๓	
๖	๑๓/๐๒/๖๔	๐๒/๐๓/๖๔	๑๘	๗.๕	๔๗๕๔๒.๕	๒๑๑.๓	
๗	๑๔/๐๒/๖๔	๐๒/๐๓/๖๔	๑๗	๘.๐	๔๖๙๐๑.๒๕	๒๐๘.๔๕	
๘	๑๔/๐๒/๖๔	๐๒/๐๓/๖๔	๑๗	๘.๐	๔๖๙๐๑.๒๕	๒๐๘.๔๕	
๙	๑๔/๐๒/๖๔	๐๒/๐๓/๖๔	๑๗	๘.๐	๔๖๙๐๑.๒๕	๒๐๘.๔๕	

หมายเหตุ - ตัวอย่างที่นำมาทดสอบ เมื่ออายุถึง ๒๘ วัน จะมีกำลังอัดมากกว่า ๒๔๐ ksc.

หรือที่กําลังอัด ๗ วันต้องไม่น้อย กว่า ๗๕ % ของคอนกรีตที่ ๒๘ วัน

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานนำมาทดสอบ จำนวน ๙ตัวอย่าง ตามรายการที่ปรากฏในตารางเท่านั้น
- ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑

.....คำนวณ

(นายเสกสรรค์ มงคลกาล)

ผู้ทดสอบ